

# Śnieżka Supermal® АКРИЛОВА ЕМАЛЬ

ВОДОРОЗЧИННА ЕМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ І МЕТАЛУ



- СЛАБКИЙ ЗАПАХ
- ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ
- ВОДОРОЗЧИННА
- ШВИДКЕ ВИСИХАННЯ
- СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ АТМОСФЕРНИХ ЧИННИКІВ
- ПІДВИЩЕНА МІЦНІСТЬ ПОКРИТТЯ
- ЧУДОВА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ І АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ



## ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначена для декоративного й захисного фарбування деревини, деревоподібних матеріалів, металевих елементів, цементних основ і штукатурок усередині й назовні приміщень. Можна застосовувати для фарбування іграшок або елементів устаткування ігрових майданчиків, як-от: гойдалки, гірки, каруселі. Її можна також використовувати для відновлення старих покриттів розчинникових фарб.

- РОЗХІД**  
до 12 м<sup>2</sup>/л при одношаровому нанесенні залежно від основи
- КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ**  
2-3
- КОЛІР**  
38 готових кольорів
- УПАКОВКА**  
Білий колір (A400): 400 мл, 800 мл, 2,5 л, 10 л  
Інші кольори: 800 мл
- ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ**  
24 місяців від дати виготовлення



## ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ДЕКОРАТИВНИЙ ЕФЕКТ ПОКРИТТЯ	ГУСТИНА за температури 20 ± 0,1°C, найбільше	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за температури 23 ± 2°C і відносної вологості повітря 50 ± 5%, ступінь 3, найбільше	РОЗЧИННИК
наявний у версії: матовий, сатиновий, шовковисто-глянцевий, напівглянцевий	[г/см <sup>3</sup> ] 1,1-1,4	[год.] 5	вода

## СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

**ПІДГОТОВКА ОСНОВИ** ● Основа, призначена для фарбування, має бути сухою, чистою, очищеною від пилу і знежиреною. ● Засмолені або жирні місця на дерев'яних основах промити очищеним бензином. ● Нові дерев'яні основи рекомендовано покрити БЕЗБАРВНИМ ІМПРЕГНАТОМ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ TM VIDARON задля кращого захисту їх від зовнішніх факторів. ● Металеві частини заґрунтувати антикорозійною фарбою Śnieżka UREKOR S, яка швидко сохне. ● Свіжі цементні основи або штукатурки заґрунтувати полімерною ґрунтовкою ACRYL-PUTZ®. ● Старі фарбові покриття, погано прилеглі до основи, усунути, а ті, що тримаються міцно – відшліфувати: протерти наждачним папером і очистити від пилу. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ.** ● Перед застосуванням емаль ретельно перемішати. ● Використовувати в торговому вигляді або розбавити водою до робочої в'язкості (максимум 10%). ● Надмірне розбавлення погіршує якість покриття. ● Для фарбування однієї площини підготувати достатню

кількість фарби. ● Якщо колір формують із різних виробничих партій або з упаковок різного об'єму, необхідно перемішати їх разом. **НАНЕСЕННЯ** ● Наносити за температури основи й навколишнього середовища вище від +10°C і за відносної вологості повітря нижче від 80%, плоским пензлем з м'якою щетиною, губчастим (флоковим) валиком або методом розпилення. ● Наносити 1-2 шари (насичені кольори – 2-3 шари). ● Наступні шари наносити приблизно через 4 години (низька температура і висока вологість повітря подовжують час висихання). ● Повного затвердіння покриття за кімнатних умов набуває через 24 години. ● Малярні інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціального збору відходів.

## ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби [с]	додавання розчинника [%]	діаметр форсунки пістолета [мм]	тиск розпилення [МПа]	рекомендована кількість шарів
Пензель, валик	торговий вигляд	-	-	-	1-2
Пневматичне розпилення	25÷35	до 20	1,4÷2	0,25÷0,5	1-2
Гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,26	21	1-2

\* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO

## СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

● PN-EN 71-2 ● PN-EN 71-3 ● ZN-SN-029:2009

## ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

МАТОВИЙ



САТИНОВИЙ



ШОВКОВИСТИЙ ГЛЯНЕЦЬ



НАПІВГЛЯНЕЦЬ

