

VIDARON PODKŁAD NITRO

Нітро Грунтовка




ЗМЕНШУЄ РОЗХІД ПОВЕРХНЕВИХ ЛАКІВ



ЗАПОБІГАЄ ПОТЕМНІННЮ ДЕРЕВИНИ



ПІДКРЕСЛЮЄ ПРИРОДНУ СТРУКТУРУ ДЕРЕВИНИ



ПРИЗНАЧЕННЯ

Для професійного грунтування виробів з деревини і деревопохідних матеріалів, які експлуатують усередині приміщень. Можна використовувати в установках для промислової обробки дерев'яних і деревопохідних поверхонь.



РОЗХІД
до 12 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від породи, твердості та ступеня вологості деревини



КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
1



КОЛІР
безбарвний



УПАКОВКА
1 л; 3 л; 5 л; 10 л



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
18 місяців від дати виготовлення




ОПИС ВИРОБУ

Швидко висихаючий, зв'язуючий основний лак створює покриття¹, сухе на дотик вже через 20 хвилин. Знижує витрату поверхневих лаків. Підкреслює та зберігає природну структуру деревини та запобігає її потемнінню. Лак призначений для дверей, меблів, обшивок та балюстрад всередині приміщень.



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ДЕКОРАТИВНИЙ ЕФЕКТ ПОКРИТТЯ	ГУСТИНА за темп. 20±0,1°C, найбільше	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за темп. 20±2°C і відносної вологості повітря 55±5% покриття сухе на дотик, найбільше	РОЗЧИННИК
матове	[г/см ³] 1,0	[хв.] 20	Розчинник нітро для целюлозних виробів

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Основи, призначені для лакування, мають бути чистими, сухими, без жирних і засмолених плям, очищеними від пилу. ● Дерев'яні поверхні: паркет або основу відциклювати й ретельно очистити від пилу. ● Смоли або жирні плями можна видалити очищеним бензином або розчинником нітро. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ● Перед застосуванням лак ретельно перемішати. ● За потреби розбавити розчинником нітро до робочої в'язкості. ● У разі застосування виробу як грунтовки під поліуретанові одно- і двокомпонентні лаки розбавити розчинником для виробів нітро у пропорції 1:1.

ЛАКУВАННЯ ● Наносити пензлем або методом пневматичного розпилення за температури основи й навколишнього середовища вище від +16°C і за відносної вологості повітря менш ніж 80%. ● Приблизно через 8 годин після нанесення грунтовки покриття відшліфувати дрібнозернистим наждачним папером, очистити від пилу й наносити поверхневий лак. ● Малярні інструменти після закінчення робіт вимити розчинником нітро. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ ЛАКУВАННЯ				
	в'язкість [с]	додавання розчинника [%]	діаметр форсунки пістолета [мм]	тиск розпилення [МПа]	рекомендована кількість шарів
Пензель, валик	торговий вигляд	-	-	-	1
Пневматичне розпилення	20-25	до 20	1,2-1,5	0,35-0,4	1